

PRIMAROSA Attika

Qualität: EPS-P gemäß ÖNORM B 6000

Anwendungsbereich:

- Dämm- und Schalelement
- als umlaufender Flachdachabschluss (Attika)
- thermische Trennung intergriiert

Format: 2500 x 250 mm



Technische Werte

Eigenschaften	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λ_D	W/mK	0,035
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥ 120
Druckspannung bei 2% Stauchung	kPa	≥ 100
Biegefestigkeit	kPa	≥ 200
Maximale Temperaturbeständigkeit	°C	80 - 85
Wasseraufnahme bei langfristigem Eintauchen	Vol.-%	≤ 2
Wasseraufnahme durch Diffusion	Vol.-%	≤ 3
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ		40 - 100
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.