

PRIMAROSA Clever-S



Qualität: EPS-S

Anwendungsbereich: Als Dämm- und Schalelement

- in Deckenrandbereichen
- für Aussparungen
- in Stiegenhäusern etc.

Abmessungen: 1250 x 120 x Höhe mm



Technische Werte

Eigenschaften	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λ_D	W/mK	0,035
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥ 120
Druckspannung bei 2% Stauchung	kPa	≥ 100
Biegefestigkeit	kPa	≥ 200
Maximale Temperaturbeständigkeit	°C	80 - 85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ		40 - 100
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.