



PRIMAROSA UD Flat

Qualität: Umkehrdachdämmplatte mit bautechnischer Zulassung (BTZ 06.05.2021 - 05.05.2026), ausgestellt vom österreichischen Institut für Bautechnik (OIB).

Anwendungsbereich:

- Umkehrdachkonstruktionen
- Terrassendächer
- extensiv begrünte Dächer

Plattenformat: 1265 x 615 mm
 Flächenmaß (verlegt): 0,75 m²
 Kantenausbildung: Stufenfalz



Technische Werte

Eigenschaften	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarerter Wert λ_D	W/mK	0,033
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert λ_R <small>Beim Einbau im Umkehrdach lt. BTZ 0008</small>	W/mK	0,041 (d ≤ 140mm) 0,037 (d > 140mm)
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥ 200
Druckspannung bei 2% Stauchung	kPa	≥ 150
Biegefestigkeit	kPa	≥ 250
Maximale Temperaturbeständigkeit	°C	80 - 85
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen	Vol.-%	≤ 1
Wasseraufnahme durch Diffusion	Vol.-%	≤ 3
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ		40 - 60
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.